

REDOCRYL HS 105 VOC - 2K Klarlack / Clear Coat

Produktbeschreibung VOC-konformer, kratzbeständiger , lösemittelhaltiger 2K-Acryl Klarlack bei der Autoreparaturlackierung		Product Description VOC-compliant, scratch resistant , solvent based, 2-pack acrylic clear coat for automotive refinishing.	
Eigenschaften Sehr hohe Beständigkeit gegen Kratzer. Leicht zu verarbeiten, exzellente Glanzhaltung, schnelle Trocknung und Polierbarkeit. Hervorragende Beständigkeit gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse.		Properties Very high scratch resistant. Easy to apply, excellent gloss stability, fast drying and polishing. Excellent resistance against weathering and environmental impacts.	
	Festkörper / Ergiebigkeit Solids / Coverage	ca. / approx. 51 % (Vol.)	7,5 m ² /l / 60 µm Trockenfilm (Dry Film)
	Mischungsverhältnis Mixing ratio	2 : 1 nach Volumen / by volume	
	Härter Hardener	113-101 kurz / fast	113-102 normal
	Verdünnung Thinner	5 – 15 %	110-061 kurz / fast 110-062 normal 110-063 lang / slow
	Verarbeitungsviskosität Viscosity for application	17 – 22 s (DIN 4 / 20°C) Verarbeitungszeit / Pot Life: 5 h	
	Applikation Application	Fließbecherpistole / Conventional gun 1,2 – 1,4 mm, 2 bar HVLV Pistole / HVLV gun 1,2 – 1,4 mm, 2 bar	
	Spritzgänge Spray Runs	2 → Trockenschichtdicke / Dry Film Thickness 40 – 60 µm Eine geschlossene Klebeschicht und eine Verlauffsschicht. Spray one closed coat for adhesion and one coat evenly!	
	Ablüftzeiten Flash Off Times	2 – 3 Minuten zwischen den Spritzgängen / between coats 5 – 15 min vor der Ofentrocknung / before drying in the oven	
	Trocknung Drying Times	20°C → 6 h 60°C → 30 min	
	Lagerung Storage	Nicht über 35°C lagern / Do not store above 35°C	
<p>Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft. Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.</p> <p>All current safety regulations, national legislation and requirements established by professional associations have to be strictly observed for the usage of this product. All information contained herein is based on practical experience and is given in good faith. No warranty is impressed or implied as the use of the product is outside the control of the company. Users should determine the suitability of a product or system for their own particular purposes</p> <p>Freigegeben durch/ Approved by: LanM</p>			