

### REDOCRYL HS 160 VOC - 2K Klarlack / Clear Coat

<b>Produktbeschreibung</b> VOC-konformer, lösemittelhaltiger 2K-Acryl Klarlack bei der Autoreparaturlackierung		<b>Product Description</b> VOC-compliant, solvent based, 2-pack acrylic clear coat for automotive refinishing.	
<b>Eigenschaften</b> Leicht zu verarbeiten, exzellente Glanzhaltung, schnelle Trocknung und Polierbarkeit. Hervorragende Beständigkeit gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse.		<b>Properties</b> Easy to apply, excellent gloss stability, fast drying and polishing. Excellent resistance against weathering and environmental impacts.	
	<b>Festkörper / Ergiebigkeit</b> <b>Solids / Coverage</b>	ca. / approx. 59 % (Vol.)	9,0 m <sup>2</sup> /l / 60 µm Trockenfilm (Dry Film)
	<b>Mischungsverhältnis</b> <b>Mixing ratio</b>	2 : 1 nach Volumen / by volume	
	<b>Härter</b> <b>Hardener</b>	113-4201 kurz / fast    113-4202 normal	
	<b>Verdünnung</b> <b>Thinner</b>	Keine Zugabe von Verdünner notwendig / no addition of thinner necessary	
	<b>Verarbeitungsviskosität</b> <b>Viscosity for application</b>	ca. 20 s (DIN 4 / 20°C) Verarbeitungszeit / Pot Life: 30 – 45 min Lack Temperatur – paint temperature > 20°C	
	<b>Applikation</b> <b>Application</b>	Fließbecherpistole / Conventional gun : 1,2 – 1,3 mm, 3 - 5 bar	
	<b>Spritzgänge</b> <b>Spray Runs</b>	2 → Trockenschichtdicke / Dry Film Thickness 40 – 60 µm Eine geschlossene Klebeschicht und eine Verlaufsschicht. Spray one closed coat for adhesion and one coat evenly!	
	<b>Abluftzeiten</b> <b>Flash Off Times</b>	3 – 5 Minuten zwischen den Spritzgängen / between the coats 5 – 15 min vor der Ofentrocknung / before drying in the oven	
	<b>Trocknung</b> <b>Drying Times</b>	20°C → 6 - 7 h 60°C → 30 min	
	<b>Lagerung</b> <b>Storage</b>	Nicht über 35°C lagern / Do not store above 35°C	

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft. Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.

All current safety regulations, national legislation and requirements established by professional associations have to be strictly observed for the usage of this product. All information contained herein is based on practical experience and is given in good faith. No warranty is impressed or implied as the use of the product is outside the control of the company. Users should determine the suitability of a product or system for their own particular purposes

Freigegeben durch/ Approved by: LanM