

## REDOCAR - Glasfaser Spachtel / Fiberglass Putty

<b>Beschreibung:</b> 2K-Polyester Glasfaserspachtel, grün VOC-konform		<b>Product Description</b> 2K-Polyester fiberglass putty, green VOC-compliant
<b>Eigenschaften</b> Zum Überbrücken von Rissen, kleineren Löchern und Durchrostungen in der Fahrzeugreparaturbereich, im Maschinenbau und im Bootsbereich. Geeignet für Stahl, Aluminium, verzinkte Flächen, GfK, und vielen anderen Untergründen.		<b>Properties</b> For bridging of cracks, small holes and rust perforation areas in vehicle repair, mechanical engineering and for boats. Suitable for steel, aluminum, galvanized surfaces, GRP, and many other surfaces.
	<b>Information</b> <b>Information</b>	Spachtelmasse und Härterpaste gut mischen! Nicht mehr als 3% Härter! Mix putty and hardener paste well! Don't add more than 3% hardener!
	<b>Mischungsverhältnis</b> <b>Mixing ratio</b>	98 : 2
	<b>Härter</b> <b>Hardener</b>	REDOCAR BP-Härterpaste / Hardener Paste
	<b>Verarbeitungszeit</b> <b>Application Time</b>	4 – 5 min / 20°C
	<b>Trocknung</b> <b>Drying Times</b>	20 – 25 min
	<b>Schleifen</b> <b>Sanding</b>	Grobschliff / rough sanding: P 80 - 150
	<b>Lagerung</b> <b>Storage</b>	Nicht über 35°C lagern / Do not store above 35°C
<p>Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft. Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.</p> <p>All current safety regulations, national legislation and requirements established by professional associations have to be strictly observed for the usage of this product. All information contained herein is based on practical experience and is given in good faith. No warranty is impressed or implied as the use of the product is outside the control of the company. Users should determine the suitability of a product or system for their own particular purposes</p> <p>Freigegeben durch/ Approved by: LanM</p>		