

REDOCAR

Auspuffreparaturset

Exhaust Repair Set

Produktbeschreibung REDOCAR Auspuffreparaturset, bestehend aus einer hochwertigen, hitzebeständigen Reparaturpaste auf Natriumsilikat Basis und Glasgewebeband.	Product Description REDOCAR Exhaust Repair Set consisting of a high quality, heat resistant repair paste based on sodium silicate and glass fibre fabric.
Anwendungsgebiet Wird zur Reparatur von Rissen oder Löchern in Auspuffanlagen verwendet.	Typical Uses Is used to repair cracks or holes in the exhaust system
Eigenschaften gebrauchsfertig, schnell trocknend, sehr gute Abdichtungseigenschaften frei von Asbest für hohe thermische Belastungen (800°C) geeignet	Properties ready to use, fast drying, very good sealing properties free of asbestos suitable for high thermal stresses (800°C)
Technische Daten Dichte: ca. 2,0 g/ml Festkörper: ca. 73% Viskosität: pastös Farbton: schwarz	Technical Data Density: 2,0 g / ml Solid content: 73% Viscosity: pasty Color: black
Verpackung Dose mit 200 g Inhalt oder nach Kundenwunsch	Packaging Can with 200 g or according to customer request
Verarbeitung Losen Rost und Schmutz mit Drahtbürste entfernen. Den Motor kurz laufen lassen, um die Auspuffanlage zu erwärmen. Die Reparaturstelle anfeuchten, dann die Paste mit feuchten Händen auf die Löcher und Risse drücken, die umliegenden Stellen mehrere Zentimeter mit Paste abdecken und zum Rand mit den Händen glatt streichen. Bei größeren Löchern zusätzlich das Glasseidengewebe verwenden, das in die Paste eingelegt werden kann.	Application Remove loose rust and dirt with a wire brush. Run the engine briefly to heat the exhaust system. Moisten the repair spot, then press the paste with wet hands on the holes and cracks, cover the area a few centimeters around with paste and smooth it with your hands to the edge. For larger holes also use the glass fiber fabric that can be inserted into the paste.
Trocknung - Aushärtung Zur schnellen Aushärtung den Motor im Leerlauf bei niedriger Drehzahl (5 – 15 min) laufen lassen, bis die Paste ausgehärtet ist	Drying - Curing For fast curing allow the engine to idle (5 – 15 min) at low rpm until the paste is cured
Lagerung (10 – 30°C) 12 Monate in original geschlossenem Gebinde Angebrochene Gebinde gut luftdicht verschließen und kurzfristig aufbrauchen.	Storage (10 – 30°C) 12 months in originally closed container Close used containers airtight and use up quickly
Sonstige Hinweise Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft.	Additional Information When using this product, please adhere to the instruction stated in the MSDS in reference to the Dangerous Goods Act as well as the appropriate Environmental Health and Safety regulations.

REDOCAR**Auspuffreparaturset****Exhaust Repair Set**

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen und das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte oder unter www.feycolor.com aktuell heruntergeladen werden kann.

The information in this data sheet is based on the present state of our knowledge and information on our products.

This information is not a guarantee of the characteristics of the products or their suitability for specific applications.

Likewise, our employees perform only a non-binding advisory operation. It is the responsibility of our buyer and user to check the suitability of our products according to their conditions, application demands and processing guidelines.

Product specifications may change without prior notice. Our actual General Terms and Conditions and latest Technical Data Sheet shall apply, which should be requested from us or can be downloaded from www.feycolor.com in the actual version.

Feycolor GmbH Maxhüttenstraße 6, D-93055 Regensburg

Tel. +49 (0) 941 60497-0, Fax: +49 (0) 941 60497-30, info@feycolor.com, www.feycolor.com