

FEYCOLOR Entroster 100

BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
<p>Produktbeschreibung Phosphorsäurehaltiger Rostentferner</p> <p>Anwendungsgebiet Zur chemischen Rostentfernung auf Stahl, wo keine Strahlentrostung möglich ist. Die sich dabei bildende Phosphatschutzschicht ergibt eine ideale Untergrundvorbehandlung.</p> <p>Farbton Bräunlich</p>	<p>Product Description Phosphoric acid containing rust remover.</p> <p>Typical Uses For chemical removing rust from metal, where no abrasive blasting is possible. The thereby created phosphate protective layer gives an ideal substrate preparation.</p> <p>Color Brown</p>
TECHNISCHE DATEN	TECHNICAL DATA
<p>Dichte / Density</p> <p>Lieferviskosität bei 20°C / Viscosity as supplied at 20°C</p> <p>Lagerung (10 – 30°C) 15 Monate in original geschlossenen Gebinden. Nicht in Metallgefäßen aufbewahren.</p>	<p>~ 1,1 g/ml</p> <p>~ 11" 4 mm (DIN 53 211)</p> <p>Shelf life (10 – 30°C) 15 month in original closed containers. Do not store in metal containers.</p>
VERARBEITUNG	APPLICATION
<p>Untergrund Stahl</p> <p>Untergrundvorbehandlung <u>Allgemein</u> Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Altanstriche müssen restlos entfernen werden.</p> <p>Verdünnung Wasser</p> <p>Verarbeitungsbedingungen Tauchbecken aus Kunststoff, metallfreie Pinsel</p> <p>Applikation Streichen, Tauchen</p> <p>Verarbeitung Starken Rost vorher von dem Untergrund abkratzen oder mit der Stahlbürste entfernen. Dann FEYCOLOR Entroster 100 mit Pinsel gut feucht auftragen und durch wiederholtes Benetzen möglichst lange feucht halten.</p>	<p>Substrate Steel</p> <p>Substrate Preparation <u>General</u> Substrate must be clean, dry and free of dust, oil and greases. Old paint layers must be removed completely.</p> <p>Reducer – Thinner Water</p> <p>Application Conditions Dipping container out of plastic, metal free brush</p> <p>Application Brush, Dipping</p> <p>Handling Scrape off strong surface rust or remove with wire brush. Then apply FEYCOLOR Rust Remover 100 with a brush well moist and keep moist by repetitive moistening, as long as possible.</p>

FEYCOLOR Entroster 100

Eine bessere Wirkung wird im Tauchverfahren erzielt. Der Stahl wird bis zur völligen Entrostung in der Flüssigkeit belassen.

Danach einmal gründlich mit viel Wasser waschen. Nicht öfter waschen, damit die sich bildende Phosphat-Schutzschicht nicht beeinträchtigt wird. Klebrige Stellen nochmals kurz gründlich waschen. Danach sehr gut trocknen lassen, evtl. mit Luft abblasen.

Entrosteten Stahl kurzfristig lackieren, damit sich kein neuer Rost bilden kann.

A better effect is achieved in the dipping process. Leave the steel in the liquid until rust is completely removed.

Then wash again thoroughly with plenty of water. Do not wash more often, so that the forming phosphate protective layer is not impaired. Wash sticky spots briefly again thoroughly. Then let it dry very well, possibly with pulsed air.

Paint derusted steel shortly, so that no new rust can form.

SONSTIGE HINWEISE

Hinweise

FEYCOLOR Entroster 100 nicht anwenden, wenn der Stahl danach blank bleiben soll.
Keine Wirkung auf lackierten Untergründen.

Gefahrenhinweise

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft.

Rechtshinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.

Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen und das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte oder unter www.feycolor.com aktuell heruntergeladen werden kann.

Freigabe: Duer

ADDITIONAL INFORMATION

Information

Do not use FEYCOLOR Rust Remover 100, if the steel is to remain bright.
No effect on painted surfaces.

Health And Safety Information

When using this product, please adhere to the instruction stated in the MSDS in reference to the Dangerous Goods Act as well as the appropriate Environmental Health and Safety Regulations.

Legal Notes

The information in this data sheet is based on the present state of our knowledge and information on our products. This information is not a guarantee of the characteristics of the products or their suitability for specific applications.

Likewise, our employees perform only a non-binding advisory operation. It is the responsibility of our buyer and user to check the suitability of our products according to their conditions, application demands and processing guidelines.

Product specifications may change without prior notice. Our actual General Terms and Conditions and latest Technical Data Sheet shall apply, which should be requested from us or can be downloaded from www.feycolor.com in the actual version.