

FRANKOPUR 2500 DD - 2K Decklack

Produktbeschreibung: Hochwertiger, lösemittelhaltiger 2K-Acryl Decklack für die Ganz- und Teillackierung in der Industrieanwendung.

Eigenschaften: Ausgezeichnete Füllkraft, leicht zu verarbeiten, exzellente Glanzhaltung und schnelle Trocknung. Hervorragende Beständigkeit gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse.

Die angegebenen Werte beziehen sich auf den Farbton 425-9917-8. Für andere Farbtöne können sie abweichen.

	Festkörper / Ergiebigkeit	ca. 50 Gew-% → 7,5 m ² /kg bei 40 µm Schichtstärke
	Mischungsverhältnis	3,5 : 1 nach Gewicht mit FRANKOPUR 2500 Spezialhärter
	Härter	FRANKOPUR 2500 Spezialhärter 114-425-2
	Verdünnung	5 – 15 % FRANKOPUR Spezialverdünnung 110-425
	Verarbeitungsviskosität	17 – 22 s (DIN 53211 4mm / 20°C) / Verarbeitungszeit ca. 5 h
	Applikation	Fließbecherpistole 1,5 mm, 3 - 5 bar HVLV Pistole 1,2 – 1,4 mm, 2 bar
	Spritzgänge	2 → Trockenschichtdicke 40 µm Eine geschlossene Klebeschicht und eine Verlaufsschicht.
	Ablüftzeiten	2 – 3 Minuten zwischen den Spritzgängen 5 – 15 min vor der Ofentrocknung
	Trocknung	20° C → 6 h 60° C → 30 min

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft.

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.

Freigegeben durch: Duer