








### FEYCOPUR 481 2K PU Ziehspachtel - Putty

<b>Produktbeschreibung</b> Lösemittelhaltiger 2K-PU Ziehspachtel für grundierten Stahl oder NE-Metalle im Innenbereich, Spanplatten, Hartfaserplatten, MDF-Platten, Massivhölzer und im Flugzeugpropellerbau, wo hohe Anforderungen an Lackierung gestellt werden		<b>Product Description</b> Solvent borne 2-pack PU putty for use on primed steel or non ferrous metals fir interior use, on chipboards, hardboards, medium density fiberboards, solid wood or on aircraft propellers, where high quality standards are required for the coating.	
<b>Eigenschaften</b> Ausgezeichnete Haftung auf verschiedensten Untergründen, hohe mechanische Festigkeit, hoher Festkörper, einfache und sichere Verarbeitung, sehr schnelle und gute Schleifbarkeit, sehr guter Decklackstand		<b>Properties</b> Excellent adhesion on different substrates, high mechanical resistance, high solid matter, easy and safe to apply, very fast and good sanding, very high covering power, nice optical appearance of top coating	
<b>Untergrundvorbehandlung</b> Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-, rost-, öl- und fettfrei sein. Stahluntergründe müssen mit einer geeigneten 2K-Grundierung vorgrundiert sein		<b>Substrate Preparation</b> Substrate must be clean and dry. Dust, rust, oil and grease must be removed properly. Steel substrates must be primed with a suitable 2- pack primer.	
	<b>Festkörper / Ergiebigkeit</b> <b>Solids / Coverage</b>	ca. / approx. 80 %	3 – 5 m <sup>2</sup> / kg je nach Schichtdicke depending on film thickness
	<b>Mischungsverhältnis</b> <b>Mixing ratio</b>	9 : 1 nach Gewicht / by weight	
	<b>Härter</b> <b>Hardener</b>	FEYCOPUR Härter - Hardener 114-05	
	<b>Verarbeitungszeit</b> <b>Application Time</b>	2 – 4 h / 20°C	
	<b>Trocknung</b> <b>Drying Times</b>	12 – 24 h	
	<b>Schleifen</b> <b>Sanding</b>	Anschliff / Pre-sand: P 180 - 240 Nachschliff / Re-sand: P 280 - 400	
	<b>Lagerung</b> <b>Storage</b>	12 Monate bei 10 – 30°C im original verschlossenen Gebinde 12 months in originally closed containers	
<b>Gerätereinigung</b> Zugehörige Verdünnung oder Waschverdünnung 110-201.		<b>Cleaning</b> Use recommended reducer or cleaning thinner 110-201.	

#### SONSTIGE HINWEISE

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die

#### ADDITIONAL INFORMATION

When using this product, please adhere to the instruction stated in the MSDS in reference to the Dangerous Goods Act as well as the appropriate Environmental Health and

## FEYCOPUR 481 2K PU Ziehspachtel - Putty

---

einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft.

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.

Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen und das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte oder unter [www.feycolor.com](http://www.feycolor.com) aktuell heruntergeladen werden kann.

Freigabe: Duer

Safety Regulations.

The information in this data sheet is based on the present state of our knowledge and information on our products. This information is not a guarantee of the characteristics of the products or their suitability for specific applications.

Likewise, our employees perform only a non-binding advisory operation. It is the responsibility of our buyer and user to check the suitability of our products according to their conditions, application demands and processing guidelines.

Product specifications may change without prior notice. Our actual General Terms and Conditions and latest Technical Data Sheet shall apply, which should be requested from us or can be downloaded from [www.feycolor.com](http://www.feycolor.com) in the actual version.