












REDOCRYL HS 181 VOC Klarlack matt

Produktbeschreibung Matter (Glanz 15 - 20 E / 60° Winkel), VOC-konformer, lösemittelhaltiger 2K-Acryl Klarlack bei der Autoreparaturlackierung		Product Description Matt (gloss 15 -20 units, 60° angle), VOC-compliant, solvent based, 2-pack acrylic clear coat for automotive refinishing.		
Eigenschaften Leicht zu verarbeiten, exzellente Glanzhaltung und schnelle Trocknung. Hervorragende Beständigkeit gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse. Auch zur Glanzgradeinstellung von REDOCRYL HS 180 VOC Klarlack verwendbar.		Properties Easy to apply, excellent gloss stability and fast drying. Excellent resistance against weathering and environmental impacts. Can be used for adjusting the gloss level of REDOCRYL HS 180 VOC clearcoat.		
	Festkörper / Ergiebigkeit Solids / Coverage	ca. / approx. 59 % (Vol.) 9,0 m²/l / 60 µm Trockenfilm (Dry Film)		
	Mischungsverhältnis Mixing ratio	3 : 1 nach Volumen / by volume		
	Härter Hardener	REDOCRYL Härter 200 normal REDOCRYL Hardener		
	Verdünnung Thinner	REDOCRYL Verdünnung 60 ca. 25 % REDOCRYL Thinner 60		
	Verarbeitungsviskosität Viscosity for application	19 – 17 s (DIN 4 / 20°C) Verarbeitungszeit / Pot Life: 1 h Lacktemperatur – paint temperature > 20°C		
	Applikation Application	Fließbecherpistole 1,3 – 1,6 mm, 3 - 5 bar Conventional gun		
	Spritzgänge Spray Runs	2 → Trockenschichtdicke / Dry Film Thickness 40 – 60 µm Eine geschlossene Klebeschicht und eine Verlaufsschicht. Spray one closed coat for adhesion and one coat evenly!		
	Ablüftzeiten Flash Off Times	5 – 10 Minuten zwischen den Spritzgängen / between coats 30 – 45 min vor der Ofentrocknung / before drying in the oven		
	Trocknung Drying Times	20°C → 12 h 60°C → 30 min	Trocknung bei 20°C empfohlen! Drying at 20°C recommend!	
	Glanzgradeinstellung Adjusting gloss level	HS 181 VOC : HS 180 VOC 7 : 1	HS 181 VOC : HS 180 VOC 4 : 1	HS 181 VOC : HS 180 VOC 3 : 1
		Seidenmatt / Satin mat	Seidenglänzend / Satin gloss	Halbgelänzend / Semi gloss
	Lagerung Storage	Nicht über 35°C lagern / Do not store above 35°C		

REDOCRYL HS 181 VOC Klarlack matt

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft. Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.

All current safety regulations, national legislation and requirements established by professional associations have to be strictly observed for the usage of this product. All information contained herein is based on practical experience and is given in good faith. No warranty is impressed or implied as the use of the product is outside the control of the company. Users should determine the suitability of a product or system for their own particular purposes

Freigegeben durch/ Approved by: LanM