

REDOCRYL 2K Klarlack 180

BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
<p>Produktbeschreibung REDOCRYL 2K-Klarlack ist ein schnelltrocknender, hochglänzender Klarlack für 2-Schicht-Lackierungen mit optimalem Verlauf.</p> <p>Untergrund 2-Schicht Basislacke, saubere, fettfreie und trockene Lackieruntergründe</p> <p>Eigenschaften Hoher UV-Schutz, vergilbungsfrei, lichtbeständig Schnell trocknend. Hervorragende Wetterbeständigkeit und Kratzfestigkeit Ausgezeichneter Verlauf und Spritzbild. Sichere und "saubere" Härterzugabe Sehr beständig gegenüber chemischer und mechanischer Belastung. Kraftstofffest!</p>	<p>Product Description REDOCRYL 2K Clear Coat is a fast drying, high gloss clear coat for 2-layer-sprays with optimal course.</p> <p>Substrate 2 layer base coat, clean, grease-free and dry coating substrates</p> <p>Properties High UV protection, non-yellowing, light resistant Fast drying Excellent weather resistance and scratch resistance Excellent performance and spray pattern. Secure and "clean" addition of hardener Very resistant to chemical and mechanical stress. Fuel resistant!</p>
VORBEREITUNG	PREPARATION
 <p>Vorreinigung mit Silikonentferner</p>	<p>Precleaning with silicone remover</p>
 <p>Dose vor Gebrauch kräftig schütteln!</p>	<p>Shake well before use!</p>
 <p>Unmittelbar vor dem Lackieren roten Druckknopf aus der Kappe entnehmen. Dose um 180° drehen und auf Stift am Dosenboden aufsetzen</p>	<p>Remove the red button from the cap prior to painting. Turn aerosol by 180° and place it on the pin at the bottom of the aerosol.</p>
 <p>Dose mit der Kappe kopfüber auf festen Untergrund stellen. Roten Auslöseknopf mit dem Handballen bis zum Anschlag drücken.</p>	<p>Turn the aerosol with the lid upside down on solid ground. Press red button with the heel of your hand all the way in.</p>
 <p>Dose nach dem Auslösen erneut gründlich schütteln.</p>	<p>Shake again thoroughly after triggering</p>
VERARBEITUNG	APPLICATION
 <p>Ergiebigkeit / Coverage Topfzeit / Pot life</p>	<p>ca. 1 m²/ 250 ml Spray @ 40 - 50 µm Trockenfilm (Dry Film) 5 - 6 h</p>
 <p>Spritzgänge / Spray Runs Spritzabstand / Spray Distance Trockenschichtdicke / Dry Film Thickness</p>	<p>2 – 3 ca. 25 cm 40 – 50 µm,</p>
 <p>Ablüftzeiten Flash Off Times</p>	<p>5 min. zwischen den Spritzgängen / between coats</p>

REDOCRYL 2K Klarlack 180



Trocknung bei
Drying Times at 20°C

Staubtrocken – Dust Dry	10 – 15 Min
Griffest - Set To Touch	4 h
Montagefest – Set to Handle	24 h



Polierbar
Polishable

8 – 9 h / 20°C



Lagerung
Storage

Nicht über 35°C lagern / Do not store above 35°C
12 – 18 Monate / Months

SONSTIGE HINWEISE

Gefahrenhinweise

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft.

Rechtshinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen und das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte oder unter www.feycolor.com aktuell heruntergeladen werden kann.

Freigabe: Duer

ADDITIONAL INFORMATION

Health And Safety Information

When using this product, please adhere to the instruction stated in the MSDS in reference to the Dangerous Goods Act as well as the appropriate Environmental Health and Safety Regulations.

Legal Notes

The information in this data sheet is based on the present state of our knowledge and information on our products. This information is not a guarantee of the characteristics of the products or their suitability for specific applications.

Likewise, our employees perform only a non-binding advisory operation. It is the responsibility of the buyer and user to check the suitability of our products according to their conditions, application demands and processing guidelines.

Product specifications may change without prior notice. Our actual General Terms and Conditions and latest Technical Data Sheet shall apply, which should be requested from us or can be downloaded from www.feycolor.com in the actual version.