

### REDOCRYL HS 684 VOC Schleiffüller

<b>Produktbeschreibung</b> VOC-konformer, lösemittelhaltiger 2K-Acryl Schleiffüller für die Autoreparaturlackierung. Farbtöne: weiss, hellgrau und dunkelgrau		<b>Product Description</b> VOC-compliant, solvent based 2-pack acrylic sanding filler for automotive refinishing. Colors: white, light grey and dark grey	
<b>Eigenschaften</b> Füllstark und sehr leicht schleifbar. Kann als Kompaktfüller und als Dickschichtfüller verwendet werden.		<b>Properties</b> Good filling properties and easy sandable. To be used as Compact filler and high build filler.	
	<b>Ergiebigkeit / Consumption</b>	ca. / approx. 5 - 6 m <sup>2</sup> /l	
	<b>Mischungsverhältnis Mixing ratio</b>	4 : 1 nach Volumen / by volume	
	<b>Härter Hardener</b>	REDOCRYL Härter REDOCRYL Hardener	210 extra kurz oder kurz 210 extra fast or fast
	<b>Verdünnung Thinner</b>	REDOCRYL Verdünnung 60 REDOCRYL Thinner 60	Kompaktfüller 3 - 5%, Dickschichtfüller 0% Compact filler 3 - 5%, high build filler 0%
	<b>Verarbeitungsviskosität Spraying viscosity</b>	25 - 30 s (DIN 4 / 20°C) Kompaktfüller / compact filler Verarbeitungszeit / Pot Life: ca. 2 h Härter 210 extra schnell / extra fast	
	<b>Applikation Application</b>	Fließbecherpistole / Conventional gun 1,5 – 1,8 mm, 2 – 2,5 bar	
	<b>Trockenschichtstärke Dry film thickness</b>	50 – 80 µm Kompaktfüller / compact filler bis / up to 300 µm als Dickschichtfüller /as high build filler	
	<b>Ablüftzeiten Flash Off Times</b>	2 – 3 min zwischen den Spritzgängen / between coats 10 – 15 min vor der Ofentrocknung / before drying in the oven	
	<b>Trocknung Drying Times</b>	20°C → 3 – 5 h 60°C → 30 - 40 min	
	<b>Schleifen Sanding</b>	P400 – P600	
	<b>Lagerung Storage</b>	Nicht über 35°C lagern / Do not store above 35°C	
Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft. Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen. All current safety regulations, national legislation and requirements established by professional associations have to be strictly observed for the usage of this product. All information contained herein is based on practical experience and is given in good faith. No warranty is impressed or implied as the use of the product is outside the control of the company. Users should determine the suitability of a product or system for their own particular purposes Freigegeben durch/ Approved by: LanM			