

## REDOCAR HS 600 VOC – PE-Füller

<b>Produktbeschreibung</b> Lösemittelhaltiger 2K-Polyesterspritzfüller für die Autoreparaturlackierung, VOC-konform, grau		<b>Product Description</b> Solvent borne 2-pack polyester spray filler for automotive refinishing, VOC-compliant, grey	
<b>Eigenschaften</b> Ausgezeichnete Haftung auf Stahl und geschliffenen Atlackierungen. Zum Ausfüllen von Unebenheiten, tiefen Schleifspuren und grob vorgearbeiteten Reparaturstellen in einen Arbeitsgang.		<b>Properties</b> Excellent adhesion on steel or old sanded paintwork. This product is suitable for a single operation in the filling of irregularities, deep sanding traces as well as rough pre-worked repairs.	
	<b>Festkörper / Ergiebigkeit</b> <b>Solids / Coverage</b>	ca. / approx. 81 %	2,9 m <sup>2</sup> /l / 250 µm Trockenfilm (Dry Film)
	<b>Mischungsverhältnis</b> <b>Mixing ratio</b>	96 : 4 nach Gewicht / per weight	
	<b>Härter</b> <b>Hardener</b>	REDOCAR CHP Härter / Hardener	
	<b>Verdünnung</b> <b>Thinner</b>	REDOCRYL Verdünnung 60 REDOCRYL Thinner 60	max. 10%
	<b>Verarbeitungsviskosität</b> <b>Viscosity for application</b>	ca. 40 – 50 s (DIN 4 / 20°C) Verarbeitungszeit / Pot Life: 30 min	
	<b>Applikation</b> <b>Application</b>	Fließbecherpistole / Conventional gun 1,5 – 2,5 mm, 2 – 3 bar	
	<b>Spritzgänge</b> <b>Spray Runs</b>	1,5 - 2 → Trockenschichtdicke / Dry Film Thickness 150 – 250 µm, max. 400 µm	
	<b>Ablüftzeiten</b> <b>Flash Off Times</b>	2 – 3 min zwischen den Spritzgängen / between coats 5 – 15 min vor der Ofentrocknung / flash off before drying in the oven	
	<b>Trocknung</b> <b>Drying Times</b>	20°C → 2 h 60°C → 20 - 30 min	
	<b>Schleifen</b> <b>Sanding</b>	Anschliff / Pre-sand: P 100 - 120 Nachschliff / Re-sand: P 280	
	<b>Lagerung</b> <b>Storage</b>	Nicht über 35°C lagern / Do not store above 35°C	
<p>Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft. Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.</p> <p>All current safety regulations, national legislation and requirements established by professional associations have to be strictly observed for the usage of this product. All information contained herein is based on practical experience and is given in good faith. No warranty is impressed or implied as the use of the product is outside the control of the company. Users should determine the suitability of a product or system for their own particular purposes</p> <p>Freigegeben durch/ Approved by: LanM</p>			