











REDOCAR HS 650 VOC – PE-Füller styrolreduziert

Produktbeschreibung Lösemittelhaltiger 2K-Polyesterspritzfüller für die Autoreparaturlackierung, VOC-konform, grau, styrolreduziert		Product Description Solvent borne 2-pack polyester spray filler for automotive refinishing, VOC-compliant, grey, styrene reduced	
Eigenschaften Ausgezeichnete Haftung auf Stahl und geschliffenen Atlackierungen. Zum Ausfüllen von Unebenheiten, tiefen Schleifspuren und grob vorgearbeiteten Reparaturstellen in einen Arbeitsgang. Styrolanteil liegt bei < 10 %.		Properties Excellent adhesion on steel or old sanded paintwork. This product is suitable for a single operation in the filling of irregularities, deep sanding traces as well as rough pre-worked repairs. Styrene content < 10 %.	
	Mischungsverhältnis Mixing ratio	30 : 1 nach Gewicht / per weight	
	Härter Hardener	REDOCAR CHP Härter / Hardener	
	Verdünnung Thinner	REDOCRYL Verdünnung 60 REDOCRYL Thinner 60	0 - 5%
	Verarbeitungsviskosität Viscosity for application	Nach Härterzugabe spritzfertig, bei Bedarf verdünnen / after hardener encore ready to use, when required dilute Verarbeitungszeit / Pot Life: 30 - 35 min	
	Applikation Application	Fließbecherpistole / Conventional gun 2 – 2,5 mm, 1,6 – 2 bar	
	Spritzgänge Spray Runs	2 - 5 → Trockenschichtdicke / Dry Film Thickness 150 – 300 µm, max. 1000 µm	
	Abluftzeiten Flash Off Times	5 – 8 Minuten zwischen den Spritzgängen / between coats 10 – 15 min vor der Ofentrocknung / flash off before drying in the oven	
	Trocknung Drying Times	20°C → 3 - 4 h 60°C → 30 min	
	Schleifen Sanding	Anschliff / Pre-sand: P 100 - 120 Nachschliff / Re-sand: P 280	
	Lagerung Storage	Nicht über 35°C lagern / Do not store above 35°C	
<p>Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft. Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.</p> <p>All current safety regulations, national legislation and requirements established by professional associations have to be strictly observed for the usage of this product. All information contained herein is based on practical experience and is given in good faith. No warranty is impressed or implied as the use of the product is outside the control of the company. Users should determine the suitability of a product or system for their own particular purposes</p> <p>Freigegeben durch/ Approved by: FisV</p>			